

Fliesenlack

Grundierung und Deckanstrich in Einem



Werkstoff

Anwendung	Für alle üblichen Wandfliesen in Küche, Bad und WC geeignet. SuperNova Fliesenlack wird als Grund und Schlussanstrich angewendet. Eine spezielle Grundierung ist nicht erforderlich.
Eigenschaften	SuperNova Fliesenlack ist Grund und Deckanstrich in Einem, lässt sich angenehm verarbeiten, haftet hervorragend, ist feuchtigkeitsbeständig, geruchsmild und schnelltrocknend, ergibt nach Durchtrocknung eine glänzende strapazierfähige Oberfläche. Erspart aufwendige Fliesenrenovierungsarbeiten. Nicht für Bodenfliesen und Arbeitsplatten geeignet!
Farbton	Weiß
Glanzgrad	Glänzend
Pigmentbasis	Titandioxid
Dichte	Ca. 1,4 g/cm ³
Inhaltsstoffe	Spezial-Alkydharz, Spezialhaftharz, Testbenzin, Titandioxid, anorganische Pigmente, funktionelle Füllstoffe, Haftpromotor, Aliphaten.
Produkt-Code	M-LL01
Lagerung	Stets verschlossen, kühl und trocken, aber frostfrei lagern.
Verpackungsgrößen	750 ml

Verarbeitung

Untergrund	<p>Geeignet sind tragfähige, feste, trockene und saubere, sowie fachgerecht vorbehandelte Untergründe.</p> <p>Diese müssen restlos frei von Fetten, Ölen, Seifenrückstände, Silikone und sonstige, haftungsstörende Substanzen sein.</p> <p>Untergründe anschleifen, mit Anlauger nach Anweisung reinigen. Silikonfugen können nicht überstrichen werden. Diese sollten bei einer Notwendigkeit fachgerecht entfernt werden und nach der Fliesenbeschichtung wieder erneuert werden.</p> <p>Fehlstellen in den Fliesenfugen oder sonstige Fehlstellen (Dübellöcher etc.) können mit SuperNova Feinspachtel beigespachtelt werden, ggf. nach Trocknung beischleifen.</p>
Beschichtung	<p>Vor Gebrauch gut aufrühren.</p> <p><u>Grundanstrich:</u> 1mal mit SuperNova Fliesenlack.</p> <p><u>Zwischen- und Schlussanstrich:</u> 1 - 2mal mit SuperNova Fliesenlack.</p> <p>Grundanstrich gleichmäßig und zügig mit einer feinporigen Moltoprenrolle aufrollen. Nach ca. 12 Std. Trocknung kann der Zwischen- bzw. Schlussanstrich erfolgen.</p>
Hinweis	Zur Reinigung der lackierten Flächen sollten keine abrasiven Reinigungsmittel (Scheuerschwamm, Scheuermilch) verwendet werden.
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit SuperNova Pinselreiniger reinigen.
Verbrauch	Ca. 95 ml/m ² , bei einmaligem Anstrich. Für die exakte Kalkulation bietet ein Probeanstrich am Objekt die beste Gewähr.
Trockenzeit	Bei warmen, normalen Raumtemperaturen von ca. +20 °C staubtrocken nach ca. 3 Std., griffest nach ca. 6 - 8 Std., überstreichbar nach ca. 12 Std.. Bei kühlen Temperaturen entsprechend längere Durchtrocknungszeiten einhalten. Die endgültige Oberflächenhärte wird erst nach ca. 3 – 5 Tagen erreicht.
Verarbeitungstemperatur	Bei der Verarbeitung und während der Trocknung zwischen +10 °C und +20 °C.

Hinweise

Sicherheitsratschläge	Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort mit Wasser gründlich ausspülen. Nicht in die Kanalisation/Gewässer oder in das Erdreich gelangen lassen. Beratung für Isothiazolinonallergiker unter Tel. 00800 63333 782. Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.
VOC Sicherheitshinweis	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/i): 500 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 500g/l VOC.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV Abfallschlüssel Nr. 080111 entsorgt werden.

Die Angaben in diesem Merkblatt basieren auf intensiven Anwendungstests in Labor und Praxis und dienen als Richtwerte. Die Verantwortung für den jeweiligen Einsatz liegt jedoch beim Verarbeiter. Sie stellen keine Garantie oder Zusicherung dar.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Weitere Auskünfte erhalten Sie unter 00800 63333 782.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 00800 63333 782
e-mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.meffert.com

Technische Information Stand 06/2014